

تعیین برخی از خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی با آزمایشهای پانچ و تک محوری

حسن مسعودی^۱ - احمد طباطبایی فر^۲ - علی محمد برقی^۳ - محمدعلی شاه بیک^۴

چکیده

تعیین خواص مختلف سیب های تولیدی در کشور جهت استفاده در طراحی ماشین ها و بهبود خطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ضروری است. در این تحقیق با انجام آزمایشات پانچ و تک محوری بر روی سه رقم سیب صادراتی بنام های رد دلشز، گلدن دلشز و گرانی اسمیت با استفاده از دستگاه تست یونیورسال، مقادیر ضریب الاستیسیته ظاهری وانرژی گسیختگی برای هر یک از این ارقام بدست آمد. همچنین مقادیر تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی و چقرمگی برای هر سه رقم با آزمایش تک محوری تعیین شد.

در آزمایش پانچ مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برای ارقام گلدن دلشز، رد دلشز و گرانی اسمیت به ترتیب برابر با ۰/۷۹۴، ۰/۹۰۹ و ۱/۲۷۱ مگاپاسکال و نیز مقدار انرژی گسیختگی برای این ارقام به ترتیب برابر با ۱۰/۷۴۶، ۷/۵۵۷ و ۱۷/۲۲۹ نیوتن در میلیمتر بدست آمد. در آزمایش تک محوری نمونه های استوانه ای شکل از بافت سیب با متوسط قطر ۱۰ میلیمتر و متوسط طول ۱۵ میلیمتر در دستگاه تست یونیورسال بین دو صفحه صاف تحت بارگذاری قرار گرفته و نمودار نیرو- تغییر مکان برای تمامی آنها ترسیم گردید. سپس از روی این نمودارها مقادیر پارامترهای فوق برای هر سه رقم بصورت جداگانه محاسبه شد. برای سیب های گلدن دلشز، رد دلشز و گرانی اسمیت به ترتیب مقدار مدول الاستیسیته ۱/۳۶، ۱/۶۰، ۲/۴۹ و مگاپاسکال، انرژی گسیختگی برابر ۱۳/۸۰، ۴/۳۱ و ۱۶/۰۹ نیوتن در میلیمتر، تنش گسیختگی ۰/۱۹، ۰/۱۰۲ و ۰/۲۵ مگاپاسکال، کرنش گسیختگی برابر با ۱۲/۴۶، ۶/۲۷ و ۱۰/۳۳ درصد و نیز چقرمگی ۰/۰۱۲، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۱۴ نیوتن در میلیمتر بر مترمکعب بدست آمد.

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
- ۲- دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
- ۳- استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
- ۴- استادیار موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

واژه های کلیدی : سیب ، خواص مکانیکی ، آزمایش پانچ و آزمایش تک محوری.

مقدمه :

محصولات کشاورزی معمولا جهت آماده شدن به عنوان ماده غذایی تحت تاثیر یک یا چند فرآیند قرار می گیرند. خواه فرآیند های ساده ای مثل تمیز کردن، جدا کردن، شستشو، انتقال وجابجائی و توزین و خواه فرآیندهای تکمیلی و یا تبدیلی که به نوعی ویژگیهای محصول را دستخوش تغییرات می نماید. بنابراین شناخت خواص مختلف فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آنها ونحوه حفظ ویا تغییر آنها درجهت اهداف موردنظر فرآیند می تواند درحفظ کمی و کیفی محصول تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرفی طراحی و ساخت ماشین ها و تجهیزات مورد نیاز برای برداشت، حمل و نقل ، انبارداری و بسته بندی سیب بدون داشتن پارامترهای مختلف آن بخصوص پارامترهای مکانیکی اش امکانپذیر نیست . لذا تعیین خواص مختلف سیب های تولیدی درکشورجهت استفاده در طراحی ماشین ها و بهبودخطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت تولید ضروری است .

در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله ایالات متحده آمریکا تحقیقات فراوانی در زمینه خواص مختلف سیب های تولیدی درآن مناطق انجام شده است ، که دراینجا به برخی از آنها اشاره می شود. آبوت و لو (*J.A. Abbott , R.Lu, 1995*) آزمایشاتی را برای تعیین تاثیر رسیدگی ، جهت وموقعیت نمونه گیری بر روی چهار خاصیت مکانیکی شامل تنش گسیختگی ، کرنش گسیختگی ، انرژی گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری ، برای سه رقم سیب دلشیز، گلدن دلشیز و رم بیوتی انجام دادند . نتایج آزمایشات نشان داد که رابطه متقابل رقم * موقعیت معنی دار نیست . سیب های دلشیز در محیط خود تغییرات بیشتری نسبت به سیب های گلدن دلشیز و رم بیوتی داشتند . خواص نامتجانس سیب ها بیشتر درقسمتهای میانی آنها دیده شد تا درنقاط پائینی و فوقانی شان[1]. فریدلی و آدریان(*R.B.Fridley , P.A.Adrian, 1964*) برخی از خواص مکانیکی هلو ، گلابی ، زردآلوو دورقم سیب بنامهای مکینتاش و گراونستین را تعیین کردند[10]. فلتچر(*S.W.Fletcher, 1971*) خواص مکانیکی دو رقم سیب شامل بلادوین و نورثرن اسپای را در دو حالت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی تعیین نمود[9] . چاپل و هامان(*T.W.Chappell and D.D. Hamann, 1968*) مقادیر نسبت پواسون و مدول یانگ را برای سه رقم سیب تازه بنام های رددلشیز ، وین سپ و گلدن دلشیز تعیین نمودند[7] . گارسیا و همکاران(*J.L.Garcia et al. 1995*) درتحقیقی فاکتورهای موثر برخواص مکانیکی و میزان آسیب دیدگی سیب ها و گلابی ها را بررسی کردند[11] . باجما وهمکاران (*R.W.Bajema et al. , 2000*) عوامل موثر برخواص مکانیکی دینامیکی بافت سیب رقم رددلشیزرا موردبررسی قرار دادند[5]. باریتله وهمکاران(*A.L.Baritelle et al. , 2000*) تاثیر دما و فشار مایع داخل سلولی را بر تنش وکرنش


گسیختگی چهار رقم سیب به نامهای فوجی ، رم ، رد دلشز و گلدن دلشز بررسی نمودند [6]. محسنین و همکاران (N.N.Mohsenin et al.) در تحقیقات فراوانی خواص مختلف فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی از جمله ارقام مختلف سیب را تعیین و منتشر نموده اند [2,8,12,13,14]. درباره تعیین خواص مکانیکی ارقام مختلف سیب تولیدی در ایران تحقیقات گزارش شده ای مشاهده نگردید .

مواد و روشها :

در این تحقیق سه رقم سیب گلدن دلشز، رد دلشز و گرانی اسمیت که از ارقام صادراتی سیب های تولیدی در کشور می باشند ، در مهرماه ۸۲ از شرکت کشت و صنعت سرخدشت دماوند نمونه گیری شده و پس از انتقال به سردخانه در درون جعبه های چوبی و در دمای 3°C تا 4°C به مدت چهار ماه (۱۱۷ روز)، نگهداری شدند. پس از طی این مدت سیب ها از سردخانه خارج و به آزمایشگاه منتقل شده و در دمای محیط آزمایشگاه (۲۲ درجه سانتیگراد) به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند تا با محیط هم دما شوند .

ابتدا طرح آماری مورد نیاز در قالب بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل سه فاکتوره در ۹ تکرار با پارامترهای مستقل شامل دو روش انجام آزمایش ، سه رقم سیب و چهار موقعیت و متغیرهای وابسته شامل ، انرژی گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری ریخته شد . سپس در دمای محیط آزمایشگاه (22°C) با استفاده از دستگاه تست یونیورسال (اینسترون) (شکل ۱- راست) دو نوع آزمایش پانچ و تک محوری برای تعیین این خواص انجام شد. میانگین رطوبت بر پایه تر سیب های گلدن دلشز، رد دلشز و گرانی اسمیت به ترتیب $82/92$ ، $83/82$ و $84/37$ درصد بود.

در انجام آزمایش پانچ برای تعیین خواص مکانیکی سیب ها شامل انرژی گسیختگی ، مدول الاستیسیته ظاهری ابتدا چهار نقطه متقارن D, C, B, A بر روی خط استوای سیب ها تعیین شد (شکل ۱- چپ)، سپس لایه نازکی از پوست سیب در این نقاط برداشته شد. مطابق شکل ۱ (وسط) با قراردادن سیب ها بر روی صفحه ای تخت ، با استفاده از پروب فولادی محدبی که قطر آن ۱۱ میلیمتر و شعاع انحناء نوک آن $8,73$ میلیمتر بود ، سیب ها در هر یک از این نقاط با سرعت $25/4$ میلیمتر در دقیقه بارگذاری شده و توسط کامپیوتر نمودار نیرو _ تغییر مکان برای هر کدام از نقاط ترسیم گردید . میزان نفوذ پروب در داخل بافت سیب ۱۵ میلیمتر انتخاب شد . تعداد آزمایشات برای هر سیب چهار عدد و برای هر رقم ۳۶ عدد و مجموع آزمایشات پانچ از هر سه رقم ۱۰۸ عدد بود.



شکل ۱)
(۱).





دستگاه تست یونیورسال (راست) ، آزمایش پانچ (وسط) و موقعیتهای نمونه گیری روی هر سیب (چپ).

در آزمایش تک محوری برای تعیین خواص مکانیکی سیب ها شامل تنش گسیختگی ، کرنش گسیختگی ، انرژی گسیختگی ، مدول الاستیسیته ظاهری و چقرمگی نمونه های استوانه ای شکل از بافت سیب با متوسط قطر ۱۰ میلیمتر و متوسط ارتفاع ۱۵ میلیمتر تهیه شده ، سپس در دستگاه اینسترون بین دو عدد صفحه تخت فولادی یا سرعت ثابت ۲۵/۴ میلیمتر در دقیقه تحت بارگذاری قرار گرفتند و بطور همزمان توسط کامپیوتر نمودار نیرو _ تغییرمکان برای هر نمونه ترسیم گردید . آنگاه از روی این نمودار ها مقادیر مورد نیاز برای محاسبه پارامترهای فوق استخراج شد . میزان بارگذاری نمونه ها ۸ میلیمتر انتخاب شد . برای تهیه نمونه ها از روش پیشنهادی باجما و همکاران (Bajema et al. , 1998) استفاده شد [4]. مطابق شکل ۱ (چپ)، ابتدا چهار نقطه ۱ ، ۲ ، ۳ ، و ۴ که بصورت متقارن بر روی خط استوای سیب و در بین نقاط D, C, B, A مربوط به آزمایش پانچ قرار داشتند ، بعنوان محل های نمونه گیری انتخاب شدند . سپس نمونه گیر استوانه ای با قطر داخلی ۱۰ میلیمتر که به همین منظور ساخته شده بود (شکل ۲) به سه نظام یک دستگاه دریل برقی دستی بسته شده و دریل بر روی یک عدد پایه کوچک ثابت گردید. با قرار دادن نوک نمونه گیر بر روی هر کدام از نقاط ، دریل روشن شده و سیب بصورت آهسته به سمت بالا حرکت داده شد . با نفوذ نمونه گیر در درون بافت سیب نمونه ای به شکل استوانه با قطر متوسط ۱۰ میلیمتر از بافت سیب گرفته شده و در درون نمونه گیر قرار می گرفت که برای خارج کردن آن از داخل نمونه گیر از فشار باد استفاده شد (شکل ۲) . بدین ترتیب تعداد نمونه های تهیه شده از هر سیب چهار عدد و از هر رقم ۳۶ عدد و مجموع نمونه های مورد آزمایش از هر سه رقم ۱۰۸ عدد بود. برای برش نمونه ها به طول مورد نظر از یک عدد پایه تفلونی استفاده شد که دارای دیواره ای به ضخامت ۱۵ میلیمتر و سوراخهایی به قطر ۱۰ میلیمتر بود . با قراردادن هر یک از نمونه های استوانه ای سیب در درون سوراخهای پایه تفلونی با استفاده از یک عدد تیغ جراحی تیز نمونه از دو طرف بصورت کاملا صاف و تخت برش داده شد . بدین ترتیب نمونه های استوانه ای از بافت سیب برای انجام آزمایش آماده بودند (شکل ۳).



شکل
۱) ل
۲) .
نمونه
گیر
استوانه





وانه ای سیب (بالا) و نحوه نمونه گیری (چپ)

شکل (۳) . نمونه های استوانه ای تهیه شده از بافت سیب ، پس از نمونه گیری (چپ) و درحین بارگذاری (راست)

نقطه تسلیم (*Bioyield Point*) در محصولات کشاورزی نقطه ای از نمودار نیرو - تغییر مکان است که در آن با افزایش جابجائی مقدار نیرو کاهش یافته و یا تغییری نمی کند [3] . شکل (۴) نمونه ای از نمودارهای نیرو - تغییر مکان بدست آمده از آزمایشهای پانچ و تک محوری برای سیب گرانی اسمیت و نقطه تسلیم مربوطه (نقطه *A*) را نشان می دهد . مقادیر خواص مکانیکی برای هر کدام از نمونه ها با داشتن مقدار نیرو و تغییر مکان برای نقاط *A* و *B* که به ترتیب نقاط مربوط به حد تسلیم و حد الاستیک (که در اینجا ۵۰ درصد حد تسلیم در نظر گرفته شده است [1,15]) می باشند ، به صورت زیر محاسبه گردید [15] .

شکل (۴) . نمودارهای نیرو - تغییر مکان بدست آمده از آزمایشهای پانچ (راست) و تک محوری (چپ) برای



سیب گرانی اسمیت و سطح زیر منحنی برای محاسبه انرژی گسیختگی.

در آزمایش پانچ مقدار مدول الاستیسیته ظاهری برای هر نقطه از رابطه زیر محاسبه شد [15]:

(۱)

$$E = \frac{0.531F}{D^{3/2}} \left(\frac{r}{r}\right)^{3/2} (1 - \mu^2)$$

که در این رابطه:

E = مدول الاستیسیته ظاهری (MPa) ، F = نیروی وارده در حد الاستیک (N) ، D = میزان نفوذ پروب در حد الاستیک (mm) ، r = شعاع انحناء نوک پروب (mm) و μ = نسبت پواسون ، که برای ارقام مختلف سیب بین ۰/۲۴ تا ۰/۳۴ می باشد و در اینجا برابر با ۰/۲۹ فرض شده است .

انرژی گسیختگی برابر با سطح زیر نمودار نیرو - تغییر مکان از مبدا مختصات تا نقطه تسلیم می باشد (شکل ۴) . برای هر دو آزمایش پانچ و تک محوری این سطح بوسیله نرم افزار *Photoshop 7* انتخاب و در نرم افزار *Areameter* که به منظور محاسبه سطوح طراحی شده ، محاسبه شد .

برای آزمایش تک محوری تنش گسیختگی از رابطه زیر بدست آمد:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2} \quad (2)$$

که در این رابطه:

σ = تنش گسیختگی بر حسب MPa ، F = نیروی وارد بر نمونه در نقطه تسلیم بر حسب N ، d = قطر متوسط نمونه ها بر حسب mm و A = سطح مقطع متوسط نمونه ها بر حسب mm^2 است . کرنش گسیختگی نیز برای هر یک از نمونه ها از رابطه زیر بدست آمد:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad (3)$$

که در این رابطه:

ε = کرنش گسیختگی بر حسب mm/mm ، ΔL = میزان تغییر طول نمونه در نقطه تسلیم بر حسب mm و L = طول متوسط نمونه ها بر حسب mm است .

مدول الاستیسیته ظاهری نمونه ها نیز با معلوم بودن سطح مقطع و طول اولیه آنها از رابطه زیر بدست آمد:

$$E = \frac{PL}{A\Delta L} \quad (4)$$

که در این رابطه:

E = مدول الاستیسیته ظاهری بر حسب MPa ، P = نیروی وارد بر نمونه در حد الاستیک بر حسب N ، ΔL = میزان تغییر طول نمونه در حد الاستیک بر حسب mm ، L = طول اولیه متوسط نمونه ها بر حسب mm و A = سطح مقطع متوسط نمونه ها بر حسب mm^2 است .

برای تعیین میزان چقرمگی هر یک از نمونه ها ، مقدار انرژی گسیختگی آنها بر حجم نمونه ها تقسیم شده و مقدار چقرمگی بر حسب $N.mm/mm^3$ تعیین گردید.

برای تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات از طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب بلوک کامل تصادفی در ۹ تکرار با پارامترهای مستقل شامل دو روش انجام آزمایش ، سه رقم سیب و چهار موقعیت نمونه گیری و متغیرهای وابسته شامل انرژی گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری استفاده شد . تجزیه و تحلیل

آماري نتايج با استفاده از نرم افزار *SPSS10* و عمليات آماده سازي داده ها و تعيين مقادير توسط نرم افزار *Excel* انجام شد .

نتايج و بحث :

جدول شماره (۱) پيوست ، مقادير خواص مكانيكي هر سه رقم سيب را نشان مي دهد . همانطور كه در اين جدول مشاهده مي شود ، در آزمايش پانچ بيشترين مقدار انرژي گسيختگي براي رقم گراني اسميت با متوسط $17/23$ نيوتن درميليتر و كمترين آن براي رقم رد دلشز با متوسط $7/56$ نيوتن درميليتر مي باشد . بيشترين مقدار مدول الاستيسيته ظاهري براي رقم گراني اسميت با متوسط $1/27 MPa$ و كمترين آن براي رقم گلدن دلشز با متوسط $0/794 MPa$ مي باشد . در آزمايش تك محوري بيشترين مقدار تنش گسيختگي براي رقم گراني اسميت با متوسط $0/25 MPa$ و كمترين آن براي رقم رد دلشز با متوسط MPa $0/102$ مي باشد . بيشترين مقدار كرنش گسيختگي براي رقم گلدن دلشز با متوسط $12/46$ درصد و كمترين آن براي رقم رد دلشز با متوسط $6/27$ درصد مي باشد . بيشترين مقدار انرژي گسيختگي براي رقم گراني اسميت با متوسط $16/09$ نيوتن درميليتر و كمترين آن براي رقم رد دلشز با متوسط $4/31$ نيوتن درميليتر مي باشد . بيشترين مقدار مدول الاستيسيته ظاهري براي رقم گراني اسميت با متوسط $2/49 MPa$ و كمترين آن براي رقم گلدن دلشز با متوسط $1/36 MPa$ مي باشد . بيشترين مقدار چقرمگي براي رقم گراني اسميت با متوسط $0/14 N.mm/mm^3$ و كمترين آن براي رقم رد دلشز با متوسط $0/04 N.mm/mm^3$ مي باشد . ديده مي شود كه در هردو روش انجام آزمايش روند تغييرات انرژي گسيختگي و مدول الاستيسيته ظاهري يكسان است ولي مقادير آنها با يكدیگر اختلاف دارد .

جدول شماره (۲) پيوست، نتايج تجزيه واريانس انرژي گسيختگي و مدول الاستيسيته ظاهري را براي هر سه رقم سيب نشان مي دهد. همانگونه كه ديده مي شود، تاثير رقم بر ميانگين هردو پارامتر كاملا در سطح كمتر از ۱ درصد معني دار است ، همچنين تاثير متقابل روش * رقم براي هردو پارامتر معني دار مي باشد . تاثير روش بر ميانگين مدول الاستيسيته ظاهري كاملا در سطح كمتر از ۱ درصد معني دار ولي براي انرژي گسيختگي معني دار نمي باشد . تاثير موقعيت و همچنين تاثير متقابل روش * رقم * موقعيت بر ميانگين مدول الاستيسيته ظاهري معني دار نبوده ولي براي انرژي گسيختگي معني دار است . تاثير متقابل روش * موقعيت و رقم * موقعيت بر هردو پارامتر معني دار نمي باشد . عدم اختلاف بين خواص مكانيكي نمونه هائي كه از موقعيتهاي مختلف در روي خط استوای يك سيب تهيه شده اند ، با نتايج آزمايشات آبوت و لو (J.A. Abbott , R.Ku, 1995) مطابقت دارد .

جدول شماره (۳) پيوست ، نتايج مقايسه ميانگين هاي انرژي گسيختگي و مدول الاستيسيته ظاهري را براي هر دو آزمايش به روش آزمون دانكن نشان مي دهد . ميانگين مقادير هر دو پارامتر براي هر سه رقم سيب با يكدیگر اختلاف معني داري دارد . مقدار مدول الاستيسيته ظاهري براي موقعيتهاي مختلف با همدیگر اختلاف معني داري نداشته ولي مقدار انرژي گسيختگي در موقعيت چهارم با موقعيتهاي اول و دوم اختلاف داشته و در موقعيت سوم با موقعيتهاي ديگر اختلافي ندارد .

جدول شماره (۴) پیوست ، نتایج مقایسه میانگین های خواص مکانیکی هر سه رقم سیب را برای آزمایش تک محوری به روش آزمون دانکن نشان می دهد . میانگین تنش گسیختگی ، کرنش گسیختگی ، انرژی گسیختگی و چقرمگی درهرسه رقم سیب با یکدیگر اختلاف معنی داری دارد. مقدار مدول الاستیسیته ظاهری ارقام رد دلشیز و گلدن دلشیز با همدیگر اختلاف معنی داری نداشته ولی با رقم گرانی اسمیت اختلاف معنی داری دارد. این نتایج با نتایج آبوت و لو (J.A. Abbott, R.Ku, 1995) مطابقت دارد .

نتیجه گیری ها :

بطور خلاصه از مطالب بیان شده می توان نتایج زیر را گرفت :

۱. در هر دو روش پانچ و تک محوری روند تغییرات انرژی گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری در بین ارقام مختلف ، یکسان ولی مقادیر آنها با یکدیگر متفاوت است . همچنین آزمایش تک محوری بدلیل مشخص بودن نقطه تسلیم برای تعیین خواص مکانیکی سیب ارجحیت داشته و بنظر می رسد نتایج آن به واقعیت نزدیکتر باشد .
۲. از آنجائیکه مقادیر تنش گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری سیب های رقم گرانی اسمیت از دو رقم دیگر بیشتر می باشد، لذا این رقم سفتی بیشتری داشته و در برابر ضربات و نیروهای وارده مقاومتر است .
۳. رقم رد دلشیزاز لحاظ کلیه خواص مکانیکی دارای مقادیر کمتری نسبت به دورقم دیگر می باشد، لذا تحمل آن در برابر بارگذاری خارجی کمتر بوده ودر مقابل نیروها و تنشهای اعمالی پایداری کمتری داشته و به شدت آسیب پذیر می باشد.
۴. از آنجائیکه رقم گلدن دلشیز دارای کرنش گسیختگی بیشتری نسبت به دو رقم دیگر می باشد ، لذا انعطاف پذیری آن در برابر نیروهای اعمالی بیشتر است .

سپاسگزاری :

نویسندگان مقاله وظیفه خود می دانند از مدیریت محترم شرکت کشت و صنعت سرخدشت دماوند بخاطر دراختیارگذاشتن نمونه های سیب و نیز ریاست محترم و بخش صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی - مهندسی کشاورزی کرج بخصوص سرکار خانم زرگران و خانم مهندس بهمدی که همکاری لازم را جهت انجام آزمایشات داشتند، تشکر و قدردانی نمایند.

منابع :

۱. Abbott, J.A. and R. Lu . 1996. *Anisotropic Mechanical Properties of Apples. Trans. of the ASAE (1971): 1451-1459.*
۲. Arnold, P.C. and N.N. Mohsenin. 1971. *Proposed Techniques for Axial Compression Tests -84. 78 : 14 (1) of the ASAE Trans. on Intact Agricultural Products of convex Shape*
۳. ASAE Standard .1998. *Compression Tests of Food Materials of Convex Shape. ASAE S368.3 MAR95.*

- Bajema, Rick W., G.M. Hyde, and K. Peterson. 1998. Instrumentation Design for Dynamic Axial Compression of Cylindrical Tissue Samples. *Trans. of the ASAE* 41(3): 747-754. .۴
- Bajema, Rick W., A.L. Baritelle, G.M. Hyde, and M.J. Pitts. 2000. Factors Influencing Dynamic Mechanical Properties of Red 'Delicious Apple' Tissue. *ASAE Paper No.996002*. .۵
- Baritelle, A.L., G.M. Hyde, and J. Varith. 2000. Turgor and Temperature Affects on Apple Tissue Failure Stress and Strain. *ASAE Paper*. .۶
- Chappell, T.W. and D.D. Hamann. 1968. Poisson's Ratio and Young's Modulus for Apple Flesh under Compressive Loading. *Trans. of the ASAE* (1968): 608-612. .۷
- Fletcher, S.W., N.N. Mohsenin, J.R. Hammerle, and L.D. Tukey. 1965. Mechanical Behavior of Selected Fruits and Vegetables under Fast Rates of Loading. *Trans. of the ASAE* (1965): 324-326. .۸
- Fletcher, S.W., 1971. Mechanical Behavior of Processed Apples. *Trans. of the ASAE* (1971): 14-16. .۹
- Fridlet, R.B. and P.A. Adrian. 1968. Mechanical Properties of Peaches, Pears, Apricots, and Apples. *Trans. of the ASAE* (1968): 135-138, 142. .۱۰
- Garcia, J.L., M.Ruiz-Altisent, P.Barreiro. 1995. Factors Influencing Mechanical Properties and Bruise Susceptibility of Apples and Pears. *J. Agric. Engng. Res.* (1995) 61, 11-18. .۱۱
- Mohsenin, N.N., H. Goehligh, and L.D. Tukey. 1962. Mechanical Behavior of Apple Fruits as Related to Bruising. *Am. Soc. For Hor. Sci. V.81*: 67-77. .۱۲
- Mohsenin, N.N., H.E. Cooper, and L.D. Tukey. 1963. Engineering Approach to Evaluating Textural Factors in Fruits and Vegetables. *Trans. of the ASAE* (1963): 85-88. .۱۳
- Mohsenin, N.N. 1972. Mechanical properties of Fruits and Vegetables Review of Decade of Research Applications and Future Needs. *Trans. of the ASAE* (1972): 1064-1070. .۱۴
- Mohsenin, N.N. 1986. *Physical Properties of Plant and Animal Materials*. 2nd Revised and Updated Edition. Gordon and Breach Science Publishers. Newyork. .۱۵

جدول پیوست شماره (۱). مقادیر خواص مکانیکی سیب ها در آزمایشهای پانچ و تک محوری

نوع آزمایش	رقم	خواص مکانیکی	میانگین	حداکثر	حداقل	انحراف	ضریب
------------	-----	--------------	---------	--------	-------	--------	------

تغییرات	معیار					
۲۴/۲۱۸	۰/۱۹۲	۰/۵۴۳	۱/۳۵۸	۰/۷۴۹	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	گلدن دلشز
۴۸/۷۳۵	۵/۲۳۷	۳/۱۱۷	۲۴/۹۳۵	۱۰/۷۴۶	انرژی گسیختگی (N.mm)	پانچ
۳۲/۳۴۸	۰/۲۹۴	۰/۵۱۲	۲/۱۰۲	۰/۹۰۹	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	رد دلشز
۶۲/۹۴۸	۴/۷۵۷	۲/۲۵۱	۲۴/۲۴۲	۷/۵۵۷	انرژی گسیختگی (N.mm)	
۳۷/۴۳۵	۰/۴۷۶	۰/۵۷۶	۲/۳۸۵	۱/۲۷۱	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	گرانی اسمیت
۴۸/۰۲۶	۸/۲۷۵	۴/۸۴۸	۴۰/۸۶۶	۱۷/۲۲۹	انرژی گسیختگی (N.mm)	
۳۲/۴۳	۰/۰۶۱	۰/۰۷۹	۰/۳۲۳	۰/۱۹	تنش گسیختگی (MPa)	گلدن دلشز
۲۲/۹۹	۲/۸۶۳	۶/۹۶۷	۱۸/۵۱	۱۲/۴۶	(%) کرنش گسیختگی	تک محوری
۴۴/۰۴	۶/۰۷۷	۳/۲۹	۲۷/۵۳	۱۳/۸۰	انرژی گسیختگی (N.mm)	
۲۴/۹۳	۰/۳۳۹	۰/۸۳۴	۲/۱۶۲	۱/۳۶	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	
۴۴/۰۴	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	۰/۰۲۳	۰/۰۱۲	چقرمگی (N.mm/mm ³)	
۴۴/۵۴	۰/۰۴۶	۰/۰۳۲	۰/۱۹۷	۰/۱۰۲	تنش گسیختگی (MPa)	رد دلشز
۳۴/۵۶	۲/۱۶۶	۱/۷۳۳	۱۱/۴۱	۶/۲۷	(%) کرنش گسیختگی	
۷۸/۲۴	۳/۳۷۲	۰/۵۱۹	۱۴/۹۸	۴/۳۱	انرژی گسیختگی (N.mm)	
۳۴/۹۳	۰/۵۵۸	۰/۵۶۴	۲/۶۳۷	۱/۶۰	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	
۷۸/۲۴	۰/۰۰۳	۰/۰۰۰۴	۰/۰۱۳	۰/۰۰۴	چقرمگی (N.mm/mm ³)	
۱۹/۳۲	۰/۰۴۹	۰/۱۳۱	۰/۳۴۸	۰/۲۵	تنش گسیختگی (MPa)	گرانی اسمیت
۲۱/۱۸	۲/۱۸۷	۵/۱۷۳	۱۷/۲۸	۱۰/۳۳	(%) کرنش گسیختگی	
۲۸/۵۲	۴/۵۸۹	۶/۹۲۶	۲۵/۹۷	۱۶/۰۹	انرژی گسیختگی (N.mm)	
۲۷/۹۶	۰/۶۹۷	۱/۴۱۱	۴/۱۹۸	۲/۴۹	مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	
۲۸/۵۲	۰/۰۰۴	۰/۰۰۶	۰/۰۲۲	۰/۰۱۴	چقرمگی (N.mm/mm ³)	

جدول پیوست شماره (۲). نتایج تجزیه واریانس مقادیر خواص مکانیکی برای آزمایشهای پانچ و تک محوری

خواص مکانیکی	منابع تغییرات	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	سطح احتمال
انرژی گسیختگی	روش	۱۰/۶۸۹	۱	۱۰/۶۸۹	۰/۳۵۵ ^{ns}	۰/۵۵۲
	رقم	۴۱۸۷/۵۸۹	۲	۲۰۹۳/۷۹۴	۶۹/۵۷۶ ^{**}	۰/۰۰۰
	موقعیت	۲۵۴/۸۶۹	۳	۸۴/۹۵۶	۲/۸۲۳ ^{**}	۰/۰۴۰
	روش * رقم	۳۷۰/۱۰۵	۲	۱۸۵/۰۵۲	۶/۱۴۹ ^{**}	۰/۰۰۳
	روش * موقعیت	۱۰۳/۷۸۴	۳	۳۴/۵۹۵	۱/۱۵۰ ^{ns}	۰/۳۳۰
	رقم * موقعیت	۴۰/۵۸۸	۶	۶/۷۶۵	۰/۲۲۵ ^{ns}	۰/۹۶۸
	روش * رقم * موقعیت	۳۹۸/۵۶۴	۶	۶۶/۴۲۷	۲/۲۰۷ ^{**}	۰/۰۴۴

		۳۰/۰۹۴	۱۹۲	۵۷۷۸/۰۱۲	خطا	
			۲۱۶	۴۰۳۱۶/۳۷۳	کل	
مدول الاستیسیته	روش	۱۷۸/۰۵۳**	۱	۳۶/۷۵۹		
ظاهر	رقم	۶۲/۵۱۹**	۲	۲۵/۸۱۴		
	موقعیت	۰/۷۲۵ ^{ns}	۳	۰/۲۷۲		
	روش* رقم	۱۰/۶۳۴**	۲	۴/۳۹۱		
	روش* موقعیت	۱/۸۰۴ ^{ns}	۳	۱/۱۱۷		
	رقم* موقعیت	۱/۸۶۰ ^{ns}	۶	۲/۳۰۴		
	روش* رقم* موقعیت	۰/۶۶۳ ^{ns}	۶	۰/۸۴۷		
	خطا	۰/۲۰۶	۱۹۲	۳۹/۶۳۸		
	کل		۲۱۶	۵۳۶/۹۶۹		

** اختلاف معنی دار در سطح ۱ درصد ^{ns} عدم وجود اختلاف معنی دار

جدول پیوست شماره (۳). نتایج مقایسه میانگین های انرژی گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری به روش آزمون دانکن

خاصیت مکانیکی	روش	رقم	موقعیت				رد دلشز	گرانی اسمیت	گلدن دلشز	تک محوری	پانچ
			۱	۲	۳	۴					
انرژی گسیختگی (N.mm)	۱۸۴۴	۱۱/۳۹۹	۱۲/۲۷۲	۵/۹۳۳	۱۶/۶۵۹	۱۶۸۱	۱۵۷۹	۱۹۸۷	۲۳۹		
	۱۱	a	b	a	c	۱۰	۱۰	۱۱	۱۳		
	a				a	a	a	ab	b		
مدول الاستیسیته ظاهری (MPa)	۰/۹۹۲	۱/۸۱۷	۱/۰۷۷	۱/۲۵۳	۱/۸۸۲	۱/۴۶۱	۱/۴۰۱	۱/۳۶۴	۳۹۰		
	a	b	a	b	c	a	a	a	a		

توضیح: میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند، از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح ۵٪ با هم ندارند.

جدول پیوست شماره (۴). نتایج مقایسه میانگین های خواص مکانیکی در آزمایش تک محوری به روش آزمون دانکن

رقم سیب	تنش گسیختگی (MPa)	کرنش گسیختگی (%)	انرژی گسیختگی (N.mm)	مدول الاستیسیته چقرمگی (N.mm/mm ³)
---------	-------------------	------------------	----------------------	--

۰/۰۱۲	۱/۳۶	۱۳/۸۰	۱۲/۴۶	۰/۱۹	گلدن دلپشز
<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	
۰/۰۰۴	۱/۶۰	۴/۳۱	۶/۲۷	۰/۱۰	رد دلپشز
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	
۰/۰۱۴	۲/۴۹	۱۶/۰۹	۱۰/۳۳	۰/۲۵	گرانى
<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	اسمیت

توضیح : میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند ، از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح ۵٪ با هم ندارند .