

استفاده از نانو جاذب رشته‌ای جدید GZ-BAKI-TAC-Pb جهت جداسازی فلز سنگین سرب (Pb) از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال حاصل از تایر

هومن شریفی نسب<sup>۱</sup>، هانیه زرگر لله‌ی<sup>۲</sup>

- ۱- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی hsharifnasab
- ۲- دانشآموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، همکار طرح تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

### چکیده

سمومیت سرب با بسیاری از علائم و نشانه‌ها همراه بوده و بسته به میزان و مدت زمان قرار گرفتن در معرض سرب ظاهر میشود، اما هیچ کدام شاخص مرض نیستند. اثرات شامل بی‌حالی، درد ناحیه شکم، سردرد، مژه فلز در دهان، درد قفسه سینه، کم خونی، ناتوانی جنسی، مشکلات باروری و در مسمومیت حاد مشکلات دستگاه گوارش مانند بیوست، اسهال، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و یا کاهش وزن است. کاربرد کربن فعال با حفره‌های نانو جهت حذف آلاینده‌های محیط زیست روبه افزایش است. هدف از این تحقیق ساخت یک نانو جاذب جدید GZ-BAKI-TAC-Pb-88 جهت جذب سرب از محلول‌های آبی می‌باشد. در این طرح تحقیقاتی رشته‌های جاذب جهت جداسازی سرب با استفاده از آرژینات سدیم و کلسیم کلرید و کربن فعال تایر بدل با حفره‌های نانو ساخته شد. طول رشته‌ها ۱۰ cm و قطر ۳۰۰  $\mu\text{m}$  در حالت مرطوب بود. آزمایشات طی چند مرحله و دریک سیستم نایپوسته انجام شد. میزان جذب، زمان ماندگاری حداقل درصد فلز جذب شده در غلظت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ ppm به ترتیب ۱۰۰٪ و ۷۳٪/۸۴٪ و ۹۰٪/۲۹٪ بوده است. برای سنتیک واکنش، زمان‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰ و ۱۲۰ دقیقه آزمایشات انجام شد. در زمان ۱۲۰ دقیقه در غلظت ۱۰۰ ppm به میزان ۱۰۰٪ دست آمد. نتایج حاکی از آن است که رشته‌های آرژینات کلسیم حاوی کربن فعال با حفره‌های نانو جاذب خوبی برای جذب سرب در غلظت‌های بالاتر از ۱۰۰ ppm از محلول‌های آبی است که با افزایش درصد کربن فعال با حفره‌های نانو و آرژینات سدیم انتظار می‌رود میزان جذب سرب افزایش یابد.

واژه‌گان کلیدی: آرژینات - سرب - جداسازی - فلز سنگین

### مقدمه:

سرب، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Pb و عدد اتمی 82 وجود دارد. سرب، عنصری سنگین، سمی و چکش‌خوار است که دارای رنگ خاکستری کدری می‌باشد. هنگامیکه تازه تراشیده شده، سفید مایل به آبی است، اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل می‌شود. از سرب در سازه‌های ساختمانی، خازنهای اسید سرب، ساقمه و گلوله استفاده شده و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم، پیوتور و آلیاژهای گدازپذیر می‌باشد. سرب سنگین‌ترین عنصر پایدار است.

به علت فراوانی سرب ( هنوز هم اینگونه است ) ، تهیه آسان ، کار کردن آسان با آن ، انعطاف‌پذیری و چکش خواری بالا و پالایش راحت ، حداقل از 7000 سال پیش مورد استفاده بشر می‌باشد. در کتاب خروج ( بخشی از انجیل ) به این عنصر اشاره شده است.

کیمیاگران می‌پنداشتند سرب قدیمی‌ترین فلز بوده و به سیاره زحل مربوط می‌شود. لوله‌های سربی که نشانه‌های امپراتوری روم را حمل می‌کردند، هنوز هم بکار می‌روند. نشان Pb برای سرب خلاصه نام لاتین آن **plumbum** است. در اواسط دهه ۸۰ تغییر مهمی در الگوهای پایان استفاده از سرب بوجود آمده بود. بیشتر این تغییر ناشی از پیروی مصرف کنندگان سرب آمریکا از قوانین زیست محیطی بود که بطرز قابل ملاحظه‌ای استفاده از سرب را در محصولات بجز باطری از جمله گازوئیل ، رنگ ، اتصالات و سیستمهای آبی کاهش داده یا حتی حذف کرد .

## کاربردها

- کاربردهای اولیه سرب عبارت بودند از: سازه‌های ساختمانی ، رنگدانه‌های مورد استفاده در لعاب سرامیک و لوله‌های انتقال آب. کاخها و کلیساها بزرگ اروپا در وسایل تربینی ، سقفها ، لوله‌ها و پنجره‌های ایشان دارای مقادیر قابل توجهی سرب هستند . این فلز ( در حالت عنصری ) پس از آهن ، آلومینیوم ، مس و روی بیشترین کاربرد را دارد.
- در باطری‌های اسید سرب ، در اجزای الکترونیکی ، روکش کابل ، مهمات ، در شیشه CTR ها ، سرامیک ، شیشه‌های سُرب‌دار ، لوله‌های سربی ، در رنگها


فروش بنزین سربدار در آمریکا از سال ۱۹۸۶ و در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۹ ممنوع شد .

سرب فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب رسانده ( بخصوص در بچه‌ها ) و موجب بیماری‌های خونی و مغزی می‌شود. تماس طولانی با این فلز یا نمکهای آن مخصوصاً "نمکهای محلول یا اکسید غلیظ آن (  $PbO_2$  ) می‌تواند باعث بیماری‌های کلیه و دردهای شکمی شود. به اعتقاد بعضی افراد استفاده تاریخی از سرب توسط امپراتوری روم برای لوله‌های آب ( و نمک آن ، استات سرب که بعنوان شیرین کننده شراب و به نام شکر سرب هم معروف است ) عامل دیوانگی بسیاری از امپراتوران بود. نگرانی درباره نقش سرب در عقب‌ماندگی ذهنی کودکان موجب کاهش استفاده از آن در سطح جهان گردید. فروش رنگهای حاوی سرب در کشورهای صنعتی متوقف شده ، گرچه احتمالاً "بسیاری از خانه‌های قدیمی هنوز دارای مواد سربی در رنگهای اشتند. کلا "پیشنهاد می‌شود رنگهای قدیمی را با سمباده ازین نبرند، چون این کار باعث ایجاد غباری قبل استنشاق می‌گردد. نمکهای سرب که در لعاب ظروف سفالی بکار می‌رود، گاهی اوقات ایجاد مسمومیت کرده‌اند، چون هنگامیکه در آنها اسید نوشیده می‌شود، مانند آبیوه‌ها ، یونهای سرب از لعاب ظرف جدا می‌شوند. گفته می‌شود استفاده از سرب برای فشردن سبب جهت تهیه آب سبب ، عامل بیماری **Devon colic** می‌باشد.

گمان می‌رود سرب پیامدهای ناگواری برای دختران و خانمهای جوان داشته باشد به همین علت بسیاری از دانشگاهها در تجزیه و تحلیلهای دختران، سرب را در اختیار آنها نمی‌گذارند. سرب تا زمانی که به صورت آزاد و غیر یونی باشد، مشکل زیست محیطی به حساب نمی‌آید، بلکه سرب به صورت حل شده یا یونی، آلاینده زیست محیطی به شمار می‌رود. شکلهای آلاینده سرب به صورت زیر می‌باشد. بیشتر سربی که وارد بدن انسان می‌شود در خون موجود است، اما مقدار آن در نهایت به یک سطح ثابت می‌رسد و مقدار اضافی سرب در بافت‌های نرم بخصوص مغز وارد می‌شود.

### آلزینات (Alginate)

یا اسید آلزینیک یک ترکیب ژلاتینی مانند است که در ساختار جلبک‌ها یافت می‌شود که در پلاستیک‌ها و همچنین به عنوان عامل امولسیون کننده و غلیظ کننده غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این اسید یک چسب غلیظ چسبنده است که در دیواره‌های سلولی جلبک‌های قهوه‌ای به وفور یافت می‌شود. این اسید یک مخلوط پلیمری خطی همراه با قطعه‌های یک تا چهار تایی یکسان پلیمری پیوسته و به ترتیب  $\beta$ -D-مانوریت (M) و C-5 اپیمر  $\alpha$ -L-گالورونیک و ته مانده‌های (G) به صورت پیوند کوالانسی در قطعه‌ها و مراحل متفاوت به یکدیگر می‌چسبند. منومرها قادرند در قطعه‌های یکسان پلیمری بی‌دری  $\text{G}$  متناوب و یا قطعه‌هایی که به طور تصادفی منظم (M-residues (M-blocks) و residues (G-blocks)، مشکل شده‌اند، ظاهر شوند.



شکل ۱: شبکه مولکولی آلزینات سدیم

ترکیب شیمیابی آلزینات سدیم، نمک سدیم آلزینیک اسید است. فرمول تجربی آن  $\text{NaC}_6\text{H}_7\text{O}_6$  است. شکل آن به صورت آدامس بی‌طعم هنگامیکه از دیواره‌های سلولی جلبک‌های قهوه‌ای گرفته شد در صنایع غذایی برای افزایش چسبندگی و همچنین به عنوان عامل امولسیون کننده به کار رفته است. (شکل ۱) آلزینات سدیم هیچ طعم قابل تشخیصی ندارد.

### کربن فعال:

کربن فعال به گروهی از مواد اطلاق می‌شود که مساحت سطح داخلی بالا، تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیابی را دارند. کربن‌های فعال به عنوان جاذب‌های حیاتی در صنایع شناخته شده‌اند و کاربردهای گسترده‌ای با توجه به قابلیت جذب

گازها و مایعات مزاحم دارند و می توان از آنها برای تصفیه و پاکسازی و حتی بازیافت مواد شیمیابی استفاده نمود. کربن های فعال به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و همچنین قیمت پایین در مقایسه با جاذب های غیرآلی مانند زئولیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. کربن های فعال شده به دلیل مساحت گسترده آنها، ساختار منفذی، ظرفیت جذب بالا و قابلیت فعال سازی مجدد سطح، یک ماده منحصر به فرد می باشند. **کربن فعال پودری** (دارای اندازه ای کمتر از ۱۰۰ نانومتر و میانگین قطری بین ۱۵ تا ۲۵ میکرومتر).

### هدف تحقیق :

جداسازی یون سرب با استفاده از جاذب جدید GZ- BAKI-TAC-Pb

### مواد و روش ها:

#### مواد:

سدیم آژینات ( $\text{NaC}_6\text{H}_7\text{O}_6$ ) و نمک نیکل ۹۹٪ از مرک تهیه شده است. (چون کلرید نیکل به راحتی در آب حل می شود از کلرید نیکل استفاده شده است). ترکیب کلسیم دار مورد استفاده کلسیم کلرید  $\text{CaCl}_2$  می باشد کربن فعال نیز از مرک تهیه شد. نانو پودر استفاده شده قطرش ۱۲۵/۰ نانومتر بوده. تمامی محلولها با اسفاده از آب یک بار تقطیر ساخته شد.

#### روش ها:

##### (۱) روش تهیه رشته های کلسیم آژینات:

محلول جرمی / حجمی ۴٪ از سدیم آژینات با انحلال ۴ گرم از آن در ۱۰۰ سی سی آب یک بار تقطیر تهیه شد . سدیم آژینات با استفاده از هم زن دستی در مدت ۲۰ دقیقه بطور آهسته در آب حل می شود و تولید محلول ژل مانندی می کند. همینطور می توان با قرار دادن محلول بر روی هیتر با درجه حرارت ملایم حدود ۵۰°C سدیم آژینات را در آب حل نمود. محلول ۵/۰ مولار کلرید کلسیم با انحلال ۱۳/۸ گرم کلرید کلسیم در ۲۵۰ سی سی آب تهیه می شود.

محلول کلرید کلسیم توسط روش همگن کردن در بالن ژوژه تهیه شد و سپس ژل حاوی آژینات سدیم و نانو پودر کربن را به وسیله سرنگ ۵۰ سی سی وارد محلول کلرید کلسیم کرده و رشته های آژینات کلسیم و نانو پودر کربن تهیه می شود. در این حالت قطر رشته های بدست آمده ۳ mm و طول ۱۰ cm می باشد .

##### (۲) طرز تهیه رشته های آژیناتی توسط نانوپودر کربن:

ابتدا ۰/۰۴ گرم نانو پودر کربن را در ۴ گرم پودر آژینات سدیم به صورت خشک مخلوط نموده سپس ۱۰۰ سی سی آب یکبار تقطیر به آن اضافه کرده با روش همزدن دستی در مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق ژل آژینات سدیم که کربن فعال در آن ثبیت شده است، به دست می آید.

### مطالعات سینتیکی سیستم جذب:

با استفاده از بهینه محلول های تهیه شده و در درون هریک عدد از رشته ها را قرار دادیم. مدت زمان ماندگاری در ۷ رنج زمانی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش فوق با استفاده از نانو پودر کربن انجام شد.

$$q = (C_i - C_e) * V / M$$

$$(mg/l) = C_i \text{ = غلظت اولیه محلول}$$


$$(mg/l) = C_e \text{ = غلظتنهایی محلول}$$

$$(L) = V \text{ = حجم محلول}$$


$$(gr) = M \text{ = جرم جاذب خشک}$$

$$(mgr/gr) = q \text{ = ضریب جذب}$$

جهت بررسی اثر زمان ۲۸ نمونه حاوی ۱۰۰ میلی لیتر با غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ ppm از نمک سرب آماده شده و در ۷ رنج زمانی که ۶ رنج به فواصل ۱۰ دقیقه ای و ۱ رنج به فاصله ۱۲۰ دقیقه، میزان جذب سنجیده شد. این آزمایش در ۳ بار تکرار انجام شد. نتایج در جداول زیر آمده است. برای به دست آوردن میزان جذب با گذشت زمان از دستگاه جذب اتمی (AAS) VARIAN با سوخت استیلن استفاده شد. هر بار دستگاه توسط محلول شاهد کالیبره شده و سپس اندازه گیری میزان جذب انجام می شده است.



شکل ۲: درصد جذب سرب با پیشرفت زمان توسط جاذب




شکل ۳: تغییرات ظرفیت جذب یون سرب بر اساس زمان

#### بحث و نتیجه گیری:

بررسی مقادیر مختلف کربن فعال افزوده شده جهت تثبیت در رشته های آریناتی نشان میدهد که با افزایش وزن کربن فعال با حفره های نانو در هنگام ساخت رشته های آرینات کلسیم تا حد معینی ضریب جذب افزایش می یابد و پس از آن رشته ها از نظر قرار گیری کربن فعال در سطح آن به حالت اشباع می رسد.

بررسی نمودارهای درصد جذب و ظرفیت جذب (شکلهای ۲ و ۳) نشان می دهد که در غلظت ۱۰۰ ppm پس از ۱۲۰ دقیقه بالاترین میزان جذب که برابر با حذف سرب در محلول آبی آلوده به این فلز سنگین بوده است، مشاهده می شود. با توجه به تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی (SEM) مشاهده می شود که حفره های کربن فعال در مقیاس نانومتری در مواجهه با یون سرب عمل کرده و پس از به دام انداختن یونها حفره های مذکور بسته می شوند.(شکل ۴)



شکل ۴: GZ-BAKI-TAC(SEM)

**REFERENCES:**

- [1] H.K. An, B.Y. Park, D.S. Kim, Crab shell for the removal of heavy metals from aqueous solution, *Water Res.* 35 (2001) 3551–3556.
- [2] P.X. Sheng, Y.P. Ting, J.P. Chen, L. Hong, Sorption of lead, copper, cadmium, zinc, and nickel by marine algal biomass: characterization of biosorptive capacity and investigation of mechanisms, *J. Colloid and Interface Sci.* 275 (2004) 131–141.
- [3] M.Mehraban,H.Ghafuorian,S.M.T.Sadatipour, Feasibility Study For Preparation of New Adsorber For Separation Of Cadmium Using Sodium Alginate And Nano Carbon Powder,Islamic Azad University North Tehran branch(2009).
- [4] Draget, K. I., Moe, S. T., Skjøk-Bræk, G., & Smidsrød, O. (2006). Alginates. In A. M. Stephen, G. O. Phillips, & P. A. Williams (Eds.), *Food polysaccharides and Their applications* (pp. 289–334). Boca Raton: CRC Press.

## A new field of nano-adsorbent for separating GZ-BAKI-TAC-Pb heavy metal lead (Pb) from aqueous medium using activated carbon from tire

### Abstract

Lead poisoning has been associated with many symptoms depending on the level and duration of exposure to lead appears, but none are pathognomonic. Effects include lethargy, abdominal pain, headache, metallic taste in the mouth, chest pain, anemia, impotence, gastrointestinal problems, fertility problems and acute toxicity such as constipation, diarrhea, nausea, vomiting, loss of appetite or weight loss 's. use of activated carbon for the removal of environmental pollutants using nano-holes is increasing. This study investigates the construction of a new nano sorbent GZ-BAKI-TAC-Pb-88 is the absorption of lead from aqueous solutions. In this research project of absorbing sodium alginate and calcium chloride used for the separation of lead and Bshl tire activated carbon with nano-holes were made. The length and diameter of cm 10  $\mu\text{m}$  300 in the wet state. Batch experiments were performed in a few steps. Absorption, retention time of maximum metal uptake at concentrations of 100, 200 and 300 ppm, respectively, 100% and 84/73% and 29/90% respectively. For synthetic reaction times of 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 120 minutes were conducted.increased percentage of activated charcoal and sodium alginate nanoparticles with cavities is expected to increase lead absorption.

Key words: alginate - Lead - Isolation - Heavy Metal